

Technikai adatlap

PLASTDUR Holz 2111 ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Polivinilacetát homopolimer vizes diszperzió.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas furnérok, farost-, illetve dekorítlemezek kasírozásához hőprés, valamint vákuumpréses technológiához. Használható vizes és oldószeres pácoknál, PUR-, nitrobázisú- valamint savkatalizátoros lakkoknál is.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után átlátszó
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	9000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A fehér, száradás után átlátszó ragasztóanyaggal célszerű 15°C feletti hőmérsékleten dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás erősségét. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután ecsettel, vagy egyéb eszközzel felhordható. Különbféle anyagok egymáshoz való ragasztásához ajánlott mennyiség a felület-minőségtől függően 100 - 200 g/m². A présidő 30°C-on 6 perc. Használat után az ecseteket, segédeszközöket vízzel azonnal le kell mosni.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Holz 2111 ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!