

Technikai adatlap



PLASTDUR Holz 2189-K ragasztó

GYÁRTÓ:

Prémium Ragasztó Kft.

Telefon: 06-30-400-1737

Email: ragaszto@premiumragaszto.hu

ÖSSZETÉTEL:

Polivinilacetát komopolimer.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas a bútoriparban csapos és szerkezeti kötések kialakítására. Felhasználható javítási munkákhoz.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után fehér
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	11000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A fehér, száradás után fehér ragasztóanyaggal célszerű 16°C feletti hőmérsékleten dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás erősségét. A felhasználandó ragasztó maghőmérséklete minimum 16°C legyen. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután tiszta eszközzel felhordható. Különbféle anyagok egymáshoz való ragasztásához ajánlott mennyiség a felület-minőségtől függően kb. 100 g/m². Általános ragasztásnál elegendő az egyik felületet bekenni a ragasztóval, azonban tömbösítésnél célszerű mindkét ragasztandó felületet bekenni. A ragasztási szilárdság fokozatosan alakul ki és a munkadarab 24óra múlva további megmunkálásra alkalmassá válik. Használat után a segédeszközöket vízzel azonnal le kell mosni. Egyszeri, kis mennyiségű felhasználásnál célszerűbb kisebb kiserelést választani.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Holz 2189-K ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!