

Technikai adatlap

PLASTDUR Fólia 95 ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Metakrilsav-észter vizes diszperziója.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Általános ragasztóanyagként alkalmazható a lakkozott, fóliázott, felületkezelt és kezeletlen felületű papírok konfekcionálására. Kiválóan alkalmas dísztasakok kézi ragasztásához, valamint fóliázott vagy lakkozott felületű kartondobozok kézzel és géppel történő ragasztásához, felületkezelt BOPP fólia kasírozására digitális nyomatokhoz.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után átlátszó
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12-18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A ragasztóanyaggal próbaragasztást kell végezni. +15°C feletti helyiségben használható. Hígítását nem javasoljuk. Ecsettel vagy hengerrel visszük fel a ragasztót a papírra, majd a nyitott időn belül rásimítjuk a másik papírfelületet. Néhány perces préselés alatt alakul ki a szilárd kötés. Használat után az eszközöket vízzel azonnal le kell mosni, mert a beszáradt ragasztó vízben nem oldódik.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Fólia 94 ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!