

Technikai adatlap

PLASTDUR PK 3 Ultra ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Lágyított polivinilacetát homopolimer vizes diszperzója.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Általános ragasztóanyagként alkalmazható natúr papírokból készült könyvkötészeti termékek kézi és gépi ragasztáshoz, kézi gerincragasztáshoz, vásznázáshoz, sapkázáshoz, beakasztáshoz. A ragasztóanyag alkalmas zacskók készítéséhez, valamint lakkozatlan felületű kartondobozok konfekcionálására.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után átlátszó
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	45000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A ragasztóanyag felhasználását +15°C feletti helyiségben kell végezni. Szükség szerint maximum 5 %-ig vízzel hígítható. Gépi felhordás esetén a viszkozitást beállítjuk. A ragasztás minőségét a felhasznált kartonok különböző tulajdonságai, valamint az alkalmazott technológia is befolyásolja, ezért próbaragasztás elvégzését javasoljuk. Ecsettel vagy hengerrel visszük fel a ragasztót a papírra, majd a kis időn belül rásimítjuk a másik papírfelületet. Néhány perces préselés alatt alakul ki a szilárd kötés. A ragasztóanyag felkenésére használt eszközöket vízzel mossuk el.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR PK 3 Ultra ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!